



Grundierung für Metall

Alpina Грунтовка для металла

Описание продукта:

антикоррозионная грунтовка с отличной адгезией для радиаторов, перил, гаражных ворот и прочих предметов из стали и железа для эксплуатации внутри и снаружи помещений.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л

Преимущества продукта:

Длительная защита от коррозии
Быстро сохнет
Отличная адгезия

Свойства:

быстро сохнет, короткое время высыхания перед нанесением последующего слоя эмали Alpina. Отличная защита от коррозии и отличная основа для создания качественных долговечных покрытий на металле. Слабый запах при нанесении и высыхании.

Пригодные подложки:

железо и сталь (не на оцинкованный металл) в домашнем хозяйстве и саду, прочные существующие лакокрасочные покрытия (кроме акриловых эмалей и порошковых покрытий). Не подходит для поверхностей с сильной или длительной влажной нагрузкой или воздействием, вызывающим коррозию веществ (солей или кислот).

Цветовые тона/ колеровка:

светло-серый

Степень глянца:

матовая

Инструмент / температура / нанесение:

наносить кистью, валиком или краскопультом.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 30 минут. Нанесение следующего продукта через 4 часа.

Нанесение и расход:

удалить непрочные старые покрытия, пыль, жир, загрязнения, ржавчину. Прочные старые покрытия подшлифовать. Продукт хорошо размешать. Нанести только один слой.
Расход: 80-100 мл/м².

Структура покрытия/разбавление:

грунтовочный слой:
Alpina Grundierung für Metall неразбавленно.
промежуточный слой и финиш:
лаки и эмали от Alpina.

Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигмент, минеральные наполнители, добавки, антикоррозионный пигмент.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не более 410 г/л ЛОС.



Grundierung für Metall

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Металлические поверхности полностью очистить от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутри / снаружи	удалить ржавчину/ обезжирить	Alpina Grundierung für Metall	Alpina Weisslack Alpina Aqua Weisslack Alpina Buntlack Alpina Aqua Buntlack Alpina Fenster und Tür Alpina Heizkörper Alpina Aqua Heizkörper	

Расход

	Нанесение кистью	Нанесение валиком	Нанесение краскопультom
мл/м ²	90	90-100	100-110

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

воспламеняющаяся жидкость и пар. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Повторный контакт может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутаноноксим. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 320_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия
 тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-мейл: alpina@daw-se.ru